

mastellari COLORI



ANTIKA / ANTIKA satin ANTIKA point

Rivestimento murale antichizzato

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Copolimero stirolo acrilico
PESO SPECIFICO	1.00/1.08 a seconda del colore
TEMP. MIN. di applicazione	+8°C
TEMP. MAX. di applicazione	+30°C
LAVABILITÀ	Buona Resistenza al lavaggio >1.000 cicli (UNI 10560) >1.500 cicli (nella versione satinata)
VISCOSITA'	11000 ± 5000 cps a 20°C
ASPETTO DEL PRODOTTO	Opaco Leggermente satinata (10 gloss) nella versione SATIN
ESSICCAZIONE	8/10 ore al tatto (temperatura fra 20-23°C e umidità relativa 50%) 5/10 giorni (per ottenere lavabilità e resistenza all'abrasione)
RESA	7-9 mq/lt
DILUIZIONE	Pronto all'uso
TEMPERATURE di conservazione	Min.+5°/Max.+40°C (lontano da fonti di calore e protetti da insolazione diretta)
STABILITA' nei contenitori originari	12 mesi in luogo fresco e asciutto (se il recipiente viene richiuso con cura)
COLORI	Tinte di cartella con l'eventuale aggiunta di flocculi marroni-neri- azzurri-rossi nella versione point

S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A

P R I N C I P A L I C A R A T T E R I S T I C H E

- ✓ Si ottengono effetti decorativi e cromatici ad **aspetto antichizzato grazie ai flocculi bianchi presenti nel prodotto colorato.**
- ✓ **Possibilità di ottenere con la versione POINT effetti multicolori** aggiungendo al prodotto ANTIKA flocculi colorati in concentrazione e tipologia desiderata (marroni, rossi, azzurri e neri).
- ✓ **Facilità e velocità di applicazione**
- ✓ Resistente all'abrasione, buona resistenza ai lavaggi e agli urti: ideale anche per hotels, negozi, ristoranti, sale espositive, ecc..

P R E P A R A Z I O N E E N A T U R A D E L S U P P O R T O

- ◇ Applicabile su tutte le superfici murali interne come intonaci, calcestruzzo e cartongesso.
- ◇ Su intonaci nuovi attendere almeno 4 settimane ed applicare n.1 mano di primer MICROFIX.
- ◇ Applicare n. 1 mano di fissativo MICROFIX su idropitture a tempera e sulle vecchie idropitture non in ottimo stato previa adeguata preparazione: raschiatura, spazzolatura e carteggiatura per asportare impurità e tutte le parti non perfettamente aderenti. Effettuare eventuali stuccature.
- ◇ Non applicare mai su muro gelato, bagnato od umido.
- ◇ I supporti devono ovviamente essere esenti da impurità di natura oleosa e salnitro.

A P P L I C A Z I O N E

Pronto all'uso.

Fasi applicative

1. Applicare n. 1-2 mani di ns. pittura ULTRACOAT NEW o FREECOAT su tutta la superficie di colore bianco.
2. Attendere 7-8 ore ed applicare il prodotto con un pennello per velature con pennellate brevi ed incrociate procedendo dall'alto verso il basso per una porzione di circa 1-2 mq. E' importante non creare eccessi di prodotto applicandolo in maniera omogenea durante la lavorazione. Non lasciare zone scoperte affinché non si veda in maniera troppo evidente il fondo bianco. E' possibile anche l'applicazione con guanto specifico per velature.
3. Dopo 7-10 minuti utilizzare la speciale spatola in plastica, sempre con movimenti brevi ed incrociati affinché si schiaccino delicatamente i flocculi bianchi (insieme ai colorati se è nella versione ANTIKA POINT) che sono all'interno del prodotto. La spatola deve essere tenuta quasi parallela al muro. Non occorre esercitare pressione ma è sufficiente che i flocculi ancora freschi vengano trasportati nelle varie direzioni all'interno della base colorata che sarà invece già quasi ancorata al sottofondo. E' possibile anche non utilizzare la spatola e si otterrà un effetto più puntinato che antichizzato. Su fondi ruvidi l'antichizzazione con la spatola può anche non essere necessario poiché meno efficace.
4. Procedere con la stessa metodologia in una porzione attigua cercando di non sovrapporre troppo prodotto, in prossimità delle congiunzioni, sulla porzione precedente.

I M B A L L A G G I O

- Lt 5 / lt. 2,5 / lt. 1

P U L I Z I A A T T R E Z Z I

Subito dopo l'uso con acqua.

A V V E R T E N Z E

- ◆ Le indicazioni contenute nelle schede tecniche sono da adattare ogni volta alle condizioni ambientali (temperatura e umidità) e di lavoro.
- ◆ Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'uso cui s'intende destinarlo. Per ulteriori informazioni potrete consultare il ns/ Ufficio Tecnico in qualsiasi momento.