

mastellari COLORI



D R O L L F I X

Fondo/fissativo concentrato all'acqua

D A T I T E C N I C I

COMPOSIZIONE	dispersione acquosa di polimeri acrilici
DILUENTE/SOLVENTE	acqua
ASPETTO	lattescente/trasparente(dopo l'applicazione.)
PESO SPECIFICO	1,05
RESIDUO SECCO	30% in volume
TEMP.MIN. di applicazione	+7°C
TEMP.MAX. di applicazione	+30°C
ESSICCAZIONE AL TATTO	3/4h (a 20°C e 60% U.R.) (in funzione delle condizioni ambientali)
INTERVALLO DI SOVRAPPLICAZIONE	6/7h (a 20°C e 60% U.R.) (in funzione delle condizioni ambientali)
RESA TEORICA	6-7 mq / lt.(a diluizione avvenuta ed in funzione del supporto)
TEMP. MAX. di conservazione	+30°C(lontano da fonti di calore)
TEMP. MIN. di conservazione	+5°C
STABILITA' nei contenitori originali	12 mesi in luogo fresco e asciutto (se il prodotto non è diluito ed è richiuso con cura)

P R I N C I P A L I C A R A T T E R I S T I C H E

- ✓ Composto da particelle di discreto potere penetrante, rende idonee le superfici per la finitura **consolidando ed isolando. Insaponificabile (isola il supporto dalle reazioni alcaline).**
- ✓ **Uniforma i diversi gradi di assorbimento del supporto e promuove l'adesione e l'ancoraggio delle pitture.**
- ✓ Ideale per superfici friabili e sfarinanti e per qualsiasi supporto deteriorato.

P R E P A R A Z I O N E E N A T U R A D E L S U P P O R T O

- ◇ Anche se maggiormente indicato per interni è applicabile anche su superfici murali esterne non in pessimo stato (anche già trattate con pitture minerali, ecc.) prima di applicare pitture idrorepellenti ed idropitture.
- ◇ Ideale per superfici interne: privo di solventi, quasi inodoro e con basso livello di tossicità.
- ◇ Asportare i residui di pitture non ancorate. I supporti devono essere sani, puliti e asciutti.

A P P L I C A Z I O N E

A pennello, a rullo o a spruzzo

Diluire 1 parte di DROLLFIX con 4-5 parti di acqua (a seconda dell'assorbimento delle superfici)

- ◇ Utilizzabile come consolidante antipolvere, su superfici in cemento e lapidee . In tale caso la diluizione è in relazione al risultato estetico che si vuole ottenere.
- ◇ Per risanare muri infestati di muffa è possibile aggiungere, previo lavaggio, il biocida OFF

I M B A L L A G G I O

- lt 20/ 5 / 2,5 / 1

P U L I Z I A A T T R E Z Z I

Subito dopo l'uso con acqua.

A V V E R T E N Z E

- ◆ Mescolare il prodotto prima dell'uso e non modificare la diluizione durante l'applicazione.
- ◆ **All'esterno, su supporti in cattivo stato, è consigliabile un fondo a solvente.**
- ◆ Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'uso cui s'intende destinarlo e per ulteriori informazioni o per dissipare un qualsiasi dubbio potrete consultare il ns/ Ufficio Tecnico.

S
C
H
E
D
A
A
T
E
C
N
I
C
A