



ARIOS A / ARIOS A antimuffa

Idropittura murale traspirante per interni

DATI TECNICI e MODALITA' APPLICATIVE

COMPOSIZIONE	Dispersione a base di resine sintetiche in emulsione, cariche micronizzate ed additivi specifici	CARATTERISTICHE <ul style="list-style-type: none"> • Presa di sporco: MEDIA secondo UNI 10792 • Resistente agli alcali secondo norma UNI 9588 • Nella versione antimuffa svolge un'azione preventiva contro le muffe.
DILUENTE	acqua	PREPARAZIONE E NATURA DEL SUPPORTO <ul style="list-style-type: none"> ◊ Applicabile su tutti i tipi di supporti interni: intonaci calce e/o cemento, gesso e cartongesso.
PESO SPECIFICO g/cm ³ a 20°C	1.62 ± 0.05	◊ Su sottofondi sfarinanti od assorbenti anche nuovi, già pitturati con tempere od in generale su fondi deteriorati e problematici: spazzolare e comunque eliminare le vecchie tracce di pitture non aderenti ed utilizzare un fondo consolidante ed aggrappante (MICROFIX)
TEMP. MIN. di filmazione	+5C°	
TEMP. MAX. di applicazione	+35C°	◊ Anche in supporti nuovi mai tinteggiati come cartongesso o intonaci rasati con liscivature a base gesso l'utilizzo del fondo è consigliabile.
UMIDITA' MAX. durante l'applicazione	80%	◊ Se sono stati effettuati ripristini, stuccature o riprese di intonaco è consigliabile l'utilizzo dei fondi per uniformare l'assorbimento.
ESSICCAZIONE AL TATTO	20 - 30 min. a 20 C°	◊ Non applicare mai su muro gelato od in fase di disgelo.
INTERVALLO DI SOVRAPPLICAZ.	6h circa a 20 C°	◊ Assicurarsi che il supporto sia pulito ed esente da impurità e macchie (polveri, residui oleosi, salnitro, vecchie macchie d'acqua essiccate o di fuliggine e macchie d'umidità).
RESA TEORICA	6/9 mq/l (in funzione del supporto e delle condizioni ambientali)	APPLICAZIONE A pennello, rullo o spruzzo Diluizione: 1° mano 40% con acqua pulita 2° mano 30% con acqua pulita (in funzione del supporto e delle condizioni atmosferiche). Mescolare sempre bene prima dell'impiego e rispettare i tempi di sovrapplicazione.
PERMEABILITA' al vapore acqueo	Alta (EN 1062)	IMBALLAGGIO - lt.14 / lt.5
TEMP. MAX. di conservazione	+35C° (lontano da fonti di calore e protetti da insolazione diretta)	PULIZIA ATTREZZI Subito dopo l'uso con acqua.
TEMP. MIN. di conservazione	+5C°	AVVERTENZE <ul style="list-style-type: none"> ◆ Assicurarsi sempre che il supporto sia opportunamente preparato e verificare che sia compatibile al prodotto scelto. ◆ Proteggersi gli occhi e non ingerire. ◆ Non iniziare il lavoro se esiste il rischio di gelo nelle 24 ore successive. ◆ Non applicare all'esterno. ◆ Le indicazioni o i consigli contenuti nelle schede tecniche sono da adattare ogni volta alle condizioni ambientali (temperatura e umidità) e di lavoro. ◆ Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'uso cui s'intende destinarlo. ◆ Per ulteriori informazioni potrete consultare il ns/ Ufficio Tecnico in qualsiasi momento.
STABILITA' nei contenitori originari	6/12 mesi in luogo fresco e asciutto (se il prodotto non è diluito ed il recipiente chiuso con cura)	
ASPETTO del film	Opaco	
COLORI	<ul style="list-style-type: none"> • Bianco • Colori di cartella (su ordinazione) 	