

mastellari COLORI

Linea FREE

FREEFAST

Idropittura murale traspirante ecocompatibile a basso impatto ambientale - LOW/VOC

DATI TECNICI e MODALITA' APPLICATIVE

COMPOSIZIONE	Dispersione a base di speciali copolimeri acrilici in emulsione, cariche micronizzate ed additivi specifici	CARATTERISTICHE
DILUENTE	acqua	<ul style="list-style-type: none"> Elevato grado di copertura ed alto punto di bianco. MEDIA presa di sporco (UNI 10792) Inodore e priva di solventi. Non cede nell'ambiente sostanze potenzialmente nocive. Non occorre arieggiare il locale a lungo. ECOCOMPATIBILE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE con VOC (composti organici volatili) < 1 G/L.
PESO SPECIFICO g/cm ³ a 20°C	1.6 ± 0.05	<ul style="list-style-type: none"> Ottima pennellabilità e distensione con aspetto estetico liscio e gradevole. Resistente agli alcali secondo norma UNI 9588
TEMP. MIN. di filmazione	+5C°	PREPARAZIONE E NATURA DEL SUPPORTO
TEMP. MAX. di applicazione	+35C°	<ul style="list-style-type: none"> Applicabile su supporti interni: intonaci calce e/o cemento, gesso e cartongesso. Su sottofondi sfarinanti od assorbenti anche nuovi, già pitturati con tempere od in generale su fondi deteriorati e problematici: spazzolare e comunque eliminare le vecchie tracce di pitture non aderenti ed utilizzare un fondo consolidante ed aggrappante (MICROFIX) Anche in supporti nuovi mai tinteggiati come cartongesso o con lisciate a base gesso l'utilizzo del fondo è consigliabile. Se sono stati effettuati ripristini, stuccature o riprese di intonaco è consigliabile l'utilizzo dei fondi per uniformare l'assorbimento. Non applicare mai su muro gelato od in fase di disgelo. Assicurarsi che il supporto sia pulito ed esente da impurità e macchie (polveri, residui oleosi, salnitro, vecchie macchie d'acqua essiccate o di fuliggine e macchie d'umidità).
UMIDITA' MAX. durante l'applicazione	80%	
ESSICCAZIONE AL TATTO	20 - 30 min. a 20 C°	
INTERVALLO DI SOVRAPPLICAZ.	6h circa a 20 C°	
RESA TEORICA	6/9 mq/l (in funzione del supporto e delle condizioni ambientali)	
PERMEABILITA' al vapore acqueo	Alta (EN 1062)	APPLICAZIONE
TEMP. MAX. di conservazione	+35C° (lontano da fonti di calore e protetti da insolazione diretta)	<p>A pennello, rullo o spruzzo</p> <p>Diluizione:</p> <p>1° mano 20-30% con acqua pulita</p> <p>2° mano 15-20% con acqua pulita (in funzione del supporto e delle condizioni atmosferiche).</p> <p>Mescolare sempre bene prima dell'impiego.</p>
TEMP. MIN. di conservazione	+5C°	IMBALLAGGIO
STABILITA' nei contenitori originari	6/12 mesi in luogo fresco e asciutto (se il prodotto non è diluito ed il recipiente richiuso con cura)	- lt.14 / lt.5
ASPETTO del film	Opaco	PULIZIA ATTREZZI
COLORI	<ul style="list-style-type: none"> Bianco Colori di cartella (su ordinazione) 	<p>Subito dopo l'uso con acqua.</p> <p>AVVERTENZE</p> <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi sempre che il supporto sia opportunamente preparato e verificare che sia compatibile al prodotto scelto. Proteggere gli occhi e non ingerire. Non iniziare il lavoro se esiste il rischio di gelo nelle 24 ore successive. Non applicare all'esterno. Le indicazioni contenute nelle schede tecniche sono da adattare ogni volta alle condizioni ambientali (temperatura e umidità) e di lavoro. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'uso cui s'intende destinarlo. Per ulteriori informazioni potrete consultare il ns/ Ufficio Tecnico in qualsiasi momento.



S
C
H
E
D
A
T
E
C
N
I
C
A